

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Gama / Range	Niberma Extreme	Niberma Supreme	Nibermaflex 256/T Flexy ELITE	Nibermaflex 256/T GYMFIT 60	Nibermaflex 251/T GYMFIT 44	Nibermaflex 252/T GYMFIT 25	Nibermalett BROADWAY	Nibermalett 10 BROADWAY 10	Nibermaszig P10 PROTECSPORT
Colores disponibles / Number of colours	7	7	4	4	4	2	1 doble	1 doble	2
Longitud rollos (ml) / Max. Length (lm)	15	15	15	15	20	25	25	25	25
Ancho rollos (m) / Width (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	1,4
Peso total / Total weight EN 430 g/m ²	4580	4260	4170	3740	2890	2040	2130	1600	2200
Espesor / Thickness (mm)EN 425	8,0	6,7	6,0	6,0	4,4	2,5	1,7	1,0	1,6
Norma / Standard P 90203	si / yes	si / yes	limite				Suelo para danza Dance floor		Protection
Deceleración = SEGURIDAD Deceleration = SAFETY NF P90-104	69 G	67 G	103 G						
Velocidad de Rebote Rebound speed PERFORMANCE NF P 90-104 (m/s)	0,38	0,47	0,3						
Indentación residual Indentation (mm) NFT 64 209	0,35	0,40	0,45	0,35	0,35	0,35			
Resistencia al deslizamiento / Sliding P 90-106 80<G<105	99	100	100						
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance NF P90-102 <0,8 g	0,15 g	0,22 g	0,15 g	0,22 g	0,20 g		Suelo para danza Dance floor		Protection
Medida de reflexión (Brillo) / Brightness NFT 30-064 <12	9,02	5,4	9,2						
Capa de desgaste /Top layer (mm) EN 429	1,45 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,6 mm	0,3 mm			
Resistencia al fuego / Fire rating ISO 3795	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Estabilidad dimensional Dimensional stability EN 434 (+/-)	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%	+/- 0,2%
Resistencia a la luz Colour fastness ISO 105802	>6	>6	>6	>6	>6	>6	>5	>5	>5
Resistencia a los productos químicos Resistance to chemicals EN 423	Sin alteración de la superficie, excepto disolventes pvc / no alteration of the top layer								
Tratamiento a la superficie Easy cleaning	si / yes	si / yes	si / yes	no	no	no	no	no	no
Propiedades sanitarias Anti nosocomial infections	Bacterioestatico y fungiestatico / bactericidal and fungicidal treatment								

